



VEN TOAN Co., Ltd

# VENTO CO., LTD

17-19 Street D12, Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist, HCM City

Tel : +848 62679227-62679228

Fax : +848 62679229

Email : [vento@vento.com.vn](mailto:vento@vento.com.vn); website : [www.vento.com.vn](http://www.vento.com.vn)

## IMPREGNATING AGENT SK-54

### GIỚI THIỆU:

Chất chống thấm cho ngành xây dựng “Impregnating Agent SK-54” Potassium Methyl Siliconate không để lại màu trên bề mặt của vật liệu xây dựng sau khi xử lý và giảm thiểu tối đa tính hấp thụ nước.



### TÍNH ƯU VIỆT:

- Thấm sâu vào bên trong vật liệu.
- Những lỗ mao mạch trên vật liệu không bị lấp kín, nên hơi nước bên trong vật liệu vẫn có thể thoát ra.
- Không làm thay đổi diện mạo trên bề mặt vật liệu.

### ỨNG DỤNG:

Gạch, ngói đất nung, vữa, bê tông,...

### CHỈ TIÊU KỸ THUẬT:

Mã sản phẩm	<b>Imprenating Agent SK-54</b>
Ngoại hình	Màu vàng rơm trong suốt
Độ nhớt	25 cSt
Specific Gravity (25oC) , tỉ trọng ở 25 độ C	1,4
Hàm lượng rắn (W/w %)	53-55

### PHA LOÃNG:

SK-54 nên được pha loãng với nước chất lượng tốt trước khi dùng. Mức độ pha loãng tùy thuộc vào độ thấm hút của vật liệu, vật liệu càng thấm hút nhiều thì pha loãng càng nhiều.

Chất liệu	Độ phủ	Pha loãng
Bề mặt vữa không sơn	0.5- 0,8 L/m <sup>2</sup>	1:10 - 1:25
Gạch ngói nóng nhúng trên dây chuyền tự động	2-3 L/m <sup>2</sup>	1:60 - 1:120
Gạch ngói nguội nhúng thủ công	0.5-1 L/m <sup>2</sup>	1:15 – 1:25
Bê tông	0.1-0.5 L/m <sup>2</sup>	1:10 – 1:15

PRODUCT ORIGIN : KOREA